

Béton à prise rapide



Fabriqué en Belgique

L'humain fait la force

LES + PRODUITS

Destiné à des scellements légers

Béton riche
 ± 360 kg de ciment par m³
Granulométrie
 0-6 mm

Couleur
 gris


Date édition : Juin 2023

Cette fiche technique dont le contenu reflète les résultats d'essais les plus récents, est destinée à informer et conseiller l'utilisateur de ce produit et ne peut en aucune manière engager la responsabilité de notre société.

Tests réalisés dans nos laboratoires.

L'utilisateur devra s'informer auprès de notre société des éventuelles modifications apportées à cette fiche.

 Zone industrielle de l'Europe 2,
 N°3/9
 7900 Leuze-en-Hainaut

eurakor
PRODUIT

Composition : mélange homogène composé de ciment, sable, gravier et adjuvants.

Domaine d'application : Extérieur.

Fixation rapide pour :

- ✓ Piquets de clôture
- ✓ Poteaux
- ✓ Panneaux de signalisation
- ✓ Séchoirs
- ✓ Jeux de jardin
- ✓ Bancs
- ✓ Chalets de jardin

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg à raison de 48 sacs/palette Euro.

UTILISATION

- La prise du béton rapide est définitive après 28 jours selon les prescriptions.
- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Protéger le béton coulé du gel.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Résistances mécaniques (MPa) :

Échéances	7 jours	28 jours
Compression	38.5	43.5

CONSOMMATION

Dimension du trou	Consommation
20x20x20 (cm)	± 15 (Kg)
25x25x25 (cm)	± 30 (Kg)
30x30x30 (cm)	± 50(Kg)

MISE EN OEUVRE

- Creuser un trou avec une profondeur et une largeur pouvant, suivant l'état du terrain, garantir une bonne stabilité.
- Remplir la moitié du trou d'eau.
- Placer le poteau.
- Déverser le béton à prise rapide tout autour du poteau.
- Saturer le béton d'eau.
- Pour une meilleure homogénéité, malaxer le mélange avec une bêche ou une truelle.
- Lisser la surface à l'aide de la truelle ou d'une lisseuse.
- Attendre quelques instants.
- Recouvrir de terre ou de gazon.

CONSERVATION

12 mois dans le sac d'origine, bien fermé, stocké au sec et à l'abri de l'humidité.

PRECAUTIONS

Utiliser des vêtements de protection.
 Consulter la fiche de données de sécurité sur demande.

GARANTIE

Le béton à prise rapide est fabriqué exclusivement avec des matériaux BENOR.

PERFORMANCES

Conditions atmosphériques
 ± 20°C



Temps d'application du mélange :
 ± 5 minutes



Le béton coulé durcit en seulement
 15 minutes